



## KLARWACHS

Anstrich für inhaltsstoffreiche Tropenhölzer!



1101 Farblos  
Transparent



1 ANSTRICH

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparentfarbiger, seidenmatter Holzanstrich, der auf einzigartige Art und Weise die Vorteile von natürlichen Ölen und Wachsen in einem Produkt verbindet.

Osmo Klarwachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche.

Einfache Anwendung – ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld.

Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1C – keine Wasserflecken.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

### ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Klarwachs eignet sich für den Schutz von Holz im Innenbereich: Wand- und Deckenbekleidungen, Holzfußböden, Möbel und Kinderspielzeug. Wegen seiner wasserabweisenden Eigenschaften auch besonders gut geeignet für Holz in Feuchträumen (Küchen, Badezimmer, Schwimmbäder), wo es sich seit Jahrzehnten auf das Beste bewährt hat.

Osmo Klarwachs ist insbesondere auch für die farblose Behandlung von inhaltsstoffreichen Harthölzern wie Meranti, Wengé, Merbau etc. geeignet.

### INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs), Paraffine, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.  
Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,83-0,87 g/cm<sup>3</sup>

Viskosität: 39-43s DIN EN ISO 2431/3 mm, flüssig

Flammpunkt: >60 °C nach DIN EN ISO 2719

### LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

### VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20 % Holzfeuchte).

Osmo Klarwachs ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste).

Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P120-150, Möbel P220-240.

Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

### VERARBEITUNG

Osmo Klarwachs kann gestrichen, gewischt, getaucht oder in geschlossenen Anlagen gespritzt werden.

Gleichmäßig mit Osmo Flächenstreicher oder Tuch (bei Möbeln) in Holzmaserrichtung auftragen.

1. Anstrich dünn aufbringen. Ca. 30 Minuten trocknen lassen und allen Überschuss abwischen. Ungesättigte Stellen nachstreichen.



2. Anstrich dünn auftragen. Ca. 30 Minuten trocknen lassen und allen Überschuss abwischen.  
Empfohlene Anzahl der Anstriche: 1 x Anstrich Möbel / 2 x Anstriche Fußböden

## REINIGUNG DES ARBEITSGERÄTES

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

## TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

## ERGIEBIGKEIT

1l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

## HINWEISE

Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zu Trocknungsverzögerung und einer für Öl typischen Geruchsentwicklung.

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt).

Achtung: Im Schrankinneren und Schubladen max. 1x dünn mit einem Lappen aufbringen.

## SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

## ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## FARBTÖNE

Nr. 1101 Farblos

## GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/14