



TOPOIL HIGH SOLID Öl-Wachs-Anstrich



3058
Farblos



3061
Akazie



3068
Natural



1 ANSTRICH

PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezielle Öl-Wachs Kombination zur Behandlung von Möbeloberflächen und (Küchen-)Arbeitsplatten aus Holz.

Osmo TopOil ist auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen übliche Haushaltschemikalien wie Wein, Bier, Cola-Getränke, Kaffee, Tee, Obstsaften, Milch, Wasser etc. gemäß DIN 68861-1A. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo TopOil ist ideal für den Schutz von Holz-Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Massivholz oder Leimholz (z.B. Küchenarbeitsplatten, Schreibtische, Regale etc.) im Innenbereich. Ebenfalls geeignet für Kork und OSB.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelilla-Wachs); Paraffine, bleifreie Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive; entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,92 g/cm³
Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotrop
Geruch: schwach/mild nach Trocknung geruchlos.
Flammpunkt: >60 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20 % Holzfeuchte).

Osmo TopOil ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste).

Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P120-150, Möbel P220-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergrund – ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG

Mit einem fusselfreien Lappen dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Über Nacht mindestens 8-10 Stunden trocknen lassen. Für eine gute Belüftung sorgen.

Auftrag 2-3 mal wie oben wiederholen und zwischen den Aufträgen 8-10 Stunden trocknen lassen.

Im Renovierungsfall reicht ein einmaliges Nachölen mit einem Lappen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei) oder Terpentinersatz.

TROCKENZEIT

Ca. 8-10 Stunden (bei Normklima, 23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.



ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m².

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Im Schrankinneren und Schubladen nur 1 x dünn mit einem Lappen aufbringen und bei guter Belüftung trocknen lassen.

Falls ein höherer Glanzgrad gewünscht wird, kann die Oberfläche durch Polieren mit Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (auch als Spray) aufpoliert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 3058 Farblos

Nr. 3068 Natural

Nr. 3061 Akazie

GEBINDEGRÖSSEN

0,5 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/14