



TEAK-ÖL

Entwickelt für die individuellen Anforderungen von zahlreichen Edelhölzern!



007
farblos klar
Kein UV-Schutz



PRODUKTBESCHREIBUNG

Holzoberfläche glättender, pflegeleichter sowie wasser- und schmutzabweisender Holzansrich. Es ist äußerst haltbar, ergiebig und leicht zu verarbeiten. Osmo Teak-Öl dringt tief ein, wirkt feuchtigkeitsregulierend und vermindert Quellen und Schwinden des Holzes. Der offenporige Anstrich kann weder abblättern noch reißen oder abschuppen. Zur Auffrischung einfach überstreichen (kein Abschleifen – kein Schleifstaub!).

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Teak-Öl schützt, pflegt und verschönert Holzdecks und Gartenmöbel aus Teak, Zeder, Bangkirai, Iroko, Massaranduba und anderen Hölzern – im geschützten Außenbereich. Ebenso gut geeignet als farbloses Finish für transparentfarbig behandeltes Bodenholz, Gartenmobiliar und ähnlich beanspruchte Flächen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl und Distelöl), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Flüchtige Bestandteile: Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,85-0,95 g/cm³
Viskosität: : > 60 s DIN EN ISO 2431/3 mm, flüssig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: ≥ 60 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG

Frisches, inhaltsstoffreiches und besonders hartes Holz muss nach dem Verbau erst der Bewitterung ausgesetzt werden. Dadurch wird das Holz aufnahmefähig und der Öl-Anstrich haftet optimal. Empfohlene Bewitterung: Nadelhölzer wie Lärche und Douglasie mindestens 6 Wochen; frisch kesseldruckimprägniertes oder thermisch behandeltes Holz, tropische Hölzer wie Massaranduba, Bangkirai, Teak, Garapa usw. mindestens 12 Wochen.

Vor einem Renovierungsanstrich das verwitterte Holz mit Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel säubern und gleichzeitig entgrauen.

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %).

Osmo Teak-Öl ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht (insbes. Nadelhölzer wie Kiefer), das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Holzimprägnierung WR* vorbehandeln.

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher oder mit einem Tuch (z.B. bei Möbeln) dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen.

Für ein schnelles Arbeiten auf großen Flächen empfehlen wir die auf Terrassendielen maßgeschneiderte Osmo Fußbodenstreichbürste 150 mm, mit der rückenschonend im Stehen gearbeitet werden kann. Gut und gleichmäßig ausstreichen.

Bei guter Belüftung ca. 12 Stunden trocknen lassen. Dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

ERGIEBIGKEIT PRO LITER

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m²

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen

HINWEISE

Osmo Teak-Öl ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung). Soll der Original-Farbton frisch gesägten Holzes beibehalten werden (z.B. bei Zeder), empfehlen wir einen Anstrich mit dem naturgetönten Osmo Bangkirai-Öl oder der Holzschutz Öl-Lasur im entsprechenden Farbton.

Wenn im ungeschützten Außenbereich kein pigmentierter Anstrich gewünscht ist, Osmo Teak-Öl mehrfach aufbringen. Regelmäßige Nachpflege mit dem Osmo Teak-Öl ist in jedem Fall zu empfehlen.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr!). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 007 Teak-Öl farblos

GEBINDEGRÖSSEN

0,375 l; 0,75 l; 2,50 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/14