




HARTHOLZ-SPEZIALÖL SPRAY

Schützt, pflegt und verschönert
Gartenmöbel und Terrassen!



008 Farblos



1 ANSTRICH

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schützt, pflegt und verschönert Gartenmöbel und Terrassen aus Teak, Iroko, Bangkirai und anderen Hart-, Edel- und Nadelhölzern (z.B. Fichte und Kiefer). Es ist sowohl für die farblose Behandlung unterschiedlicher Holzarten als auch als farbloses Finish farbig behandelte Hölzer gut geeignet.

Osmo Hartholz-Spezialöl Spray ist ein farbloses, wasser- und schmutzabweisendes Öl, das die natürliche Holzstruktur betont. Es ist sehr ergiebig und leicht zu verarbeiten.

Osmo Hartholz-Spezialöl Spray dringt tief in die Holzoberfläche ein, wirkt dadurch feuchtigkeitsregulierend und vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes. Der offenporige Öl-Anstrich kann weder reißen, noch abblättern oder abschuppen. Zur Auffrischung einfach erneut auftragen (Kein Abschleifen – kein Schleifstaub!).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Hartholz-Spezialöl Spray schützt, pflegt und verschönert Holzdecks und Gartenmöbel aus Teak, Zeder, Bangkirai, Iroko, Massaranduba und anderen Hölzern – im geschützten Außenbereich. Ebenso gut geeignet als farbloses Finish für transparentfarbig behandeltes Bodenholz, Gartenmobiliar und ähnlich beanspruchte Flächen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl und Distelöl), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive.

Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei)

Treibgas: Propan/Butan

Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,85-0,9 g/cm³

Viskosität: entfällt

Geruch: charakteristisch

Flammpunkt: entfällt

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt.

VORBEREITUNG

Das Holz muss sauber, trocken und frostfrei sein. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Osmo Hartholz-Spezialöl Spray ist gebrauchsfertig. Sprühdose gut schütteln und Probesprühen.

Harthölzer mit besonders hohem Gehalt an Holzinhaltstoffen vor der Erstbehandlung etwas abwittern lassen (ca. 4 Wochen) oder mit Osmo Pinselreiniger entfetten.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG

Sprühabstand ca. 25 cm. Anschließend mit Pinsel einmassieren.

Beim Verarbeiten Umgebung und nicht zu bearbeitende Teile abdecken und vor Sprühnebel schützen.

Überschüsse mit einem Lappen abwischen.

Ca. 12 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen und ein 2. Mal aufsprühen.

Für eine Nachbehandlung reicht in der Regel ein einmaliges Aufsprühen.

Sprühkopf nach Gebrauch reinigen.



REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

ERGIEBIGKEIT

Inhalt reicht bei glattem Holz für ca. 10 m², bzw. für ca. 5 m² bei 2 Aufträgen.

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Osmo Hartholz-Spezialöl Spray ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung). Soll der Original-Farbton frisch gesägten Holzes beibehalten werden (z.B. bei Zeder), empfehlen wir einen Anstrich mit dem naturgetönten Osmo Bangkirai-Öl oder der Holzschutz Öl-Lasur im entsprechenden Farbton.

SICHERHEITSHINWEISE

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen, anbohren oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr!). Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Lackbeizen am gleichen Spritzstand verarbeitet werden. Gefahr der Selbstentzündung. Generell die Bestimmungen der BG Holz (BGI 740 für Lackiereinrichtungen) und das BGV D 25 Berufsgenossenschaft und das technische Merkblatt beachten.

Hochentzündlich



ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 02). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 008 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN

0,4l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/14